

ARMIERUNGSGEWEBE für Flüssigabdichtung!



RINFOTECPlus ist eine Armierung aus 100 % stabilisiertem PET. Das Gewebe wird zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit in die Abdichtung im „Nass in Nass“ Verfahren eingearbeitet.




Bezeichnung	Artikel	Breite	Länge	Verkaufseinheit	UVP/LFM
RINFOTECPlus 1x50	460030	1,00 m	50 m	1 Rolle	
RINFOTECPlus 0,15x50	460031	0,15 m	50 m	6 Rollen pro GRolle	
RINFOTECPlus 0,15x10 Kurzrolle	460034	0,15 m	10 m	30 Rollen pro Karton	

BESCHREIBUNG	WERT	EINHEIT	PRÜFMETHODE
Farbe	Weiß		
Flächengewicht	110	g/m ²	DIN EN 29073-1/ISO 9073-1
Dicke	1,01	mm	DIN EN 29073-2/ISO 9073-2
Höchstzugkraft längs (MD)	> 280	N/5 cm	DIN EN 29073-3/ISO 9073-3
Höchstzugkraft quer (CD)	> 170	%	DIN EN 29073-3/ISO 9073-3
Höchstzugkraftdehnung längs (MD)	< 70	N/5 cm	DIN EN 29073-3/ISO 9073-3
Höchstzugkraftdehnung quer (CD)	> 110	%	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3
Luftdurchlässigkeit (bei 200 Pa)	1500	l/dm ² /min	DIN EN ISO 29073

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



IHR FACHHÄNDLER



giggo^{CK} 4.2024

A-6511 Zams - Maurenweg 15 - Tel.: +43 (0)5442 61178 - Mail: office@tecware.at - www.tecware.at

LÄRM- und SCHALLSCHUTZ

ABDICHTEN und KLEBEN

ABDICHTUNGSBAHNEN

ZEMENT und BAUCHEMIE